

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® PINTURA TEXTURIZADA IMPERMEABLE	Pág.: 1 de 3	

## 1. DESCRIPCION:

Producto altamente duradero, a base de polímeros sintéticos transformados, de gran plasticidad y elasticidad, más partículas de sílice de diferentes granulometrías, lo que le da los grados de textura: tiene gran resistencia sobre muros Exteriores e Interiores. Origina una capa fuerte y perdurable que sella y elimina mapas, poros, imperfecciones y grietas, tanto en superficies nuevas como usadas.

## 2. USOS Y PROPIEDADES

Para uso comercial y residencial, en superficies nuevas, viejas o repintadas

Es recomendado para la decoración y protección de muros, fachadas, cielos rasos sobre concreto vaciado, ladrillo, madera, bloques, asbesto-cemento, repellos y metales que hayan sido previamente preparados. En interiores y/o exteriores.

En superficies como concreto vaciado donde las áreas a trabajar presentan imperfectos de juntas, o por desgaste de la formaleta /molde, cuando se presentan ondulaciones se utiliza como un nivelador de juntas, así como también como relleno de imperfectos. Se aplica con llana y espátula de forma asentada con el fin de nivelar las superficies, permitiendo posteriormente una aplicación uniforme de la misma con rolo (rodillo) texturizador.

## 3. VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Colores Variados.
- Interior / Exterior.
- Excelente Conservación Del Color.
- Perdurable Y Resistente.
- Fácil De Limpiar.
- Alta Resistencia A Hongos, Algas Y Manchas.
- 100% Lavable.
- Seca Rápidamente.
- Reviste Pequeñas Imperfecciones.
- Acabado Texturizado Idóneo Para Diseño Y Decoración.
- Excelente Flexibilidad Para Soportar Micro Fisuras.
- Gran Estabilidad A La Intemperie Y A La Luz Solar.
- Alta Impermeabilidad E Hidro-Repelencia.
- Es un producto listo para aplicar, lo que garantiza la limpieza del lugar donde se aplica. Fácil mantenimiento (agua, cepillo plástico y jabones suaves).

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® PINTURA TEXTURIZADA IMPERMEABLE	Pág.: 2 de 3	

- Nuestra marca PINTAMAX® TEXTURA se diferencia porque sus materiales permiten al momento de la aplicación dar acabados de alta definición logrando uniformidad, modelaje y estabilidad al momento de la aplicación.
- Nuestra marca se encuentra en diferentes tipos de acabados tales como Texturas Finas, Gruesas, Medianas, Esgrafiados (Tipo Granoplast).

#### 4. COLORES

Disponible en blanco, tonos tierra y (pastel).

#### 5. MANTENIMIENTO:

Utilice PINTAMAX® MATE y/o SEMI GLOSS, ideal para realzar el color y mayor protección de la Textura Elastomerica en el largo plazo.

#### 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION
DENSIDAD	2.0 + 0.2 g/cm <sup>3</sup>
% SOLIDOS	82 - 84%p/p
PH:	9.2 – 9.4
TIPOS DE ACABADOS	Textura Gruesa Textura Mediana Textura Fina
TIEMPO DE SECADO	2 horas al tacto a temperatura ambiente. Secado total a los 20 días, aplicado en condiciones ambientales favorables para el secado.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN	12 meses en su empaque original sellado y condiciones adecuadas de almacenamiento.
RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO:	3 Kg/m <sup>2</sup> sobre muros repellados. 4.5 Kg/m <sup>2</sup> sobre concretos de cementos vaciado.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	N/A
DILUCION / AFINAMIENTO	Ninguno. Listo Para usar.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® PINTURA TEXTURIZADA IMPERMEABLE	Pág.: 3 de 3	

## 7. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

### Preparación de Superficie

- Presupueste las cantidades de producto a utilizar con el fin de terminar la superficie completa, así evitará cambios en la tonalidad del producto en la misma área.
- La superficie debe estar pareja, libre de polvo, grasas, pinturas en mal estado, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos y contaminantes que afectan la adherencia y permanencia del producto.
- En caso de que la superficie se encuentre en mal estado tales como pinturas deterioradas, polvo, grasa, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos, es recomendable lavar a presión con Hidro-lavadora de 1500 a 2500 PSI, luego aplique SELLADOR ANTIALCALINO para evitar que estos factores impidan una buena adherencia de la TEXTURA.
- Sobre madera se debe utilizar SELLADOR IDÓNEO PARA MADERA.
- Sobre superficies en metal, se debe utilizar SELLADOR IDÓNEO ANTICORROSIVO.
- Si la superficie es nueva o presenta problemas de alcalinidad /eflorescencia es recomendable el uso previo de un SELLADOR ANTIALCALINO.
- En caso de utilizar materiales de diferente lote, haga el respectivo cambio de lote en las esquinas o filos preferiblemente.

### Aplicación con Rodillo

- PINTAMAX®TEXTURA es un producto listo para aplicar, homogenice antes de aplicar.
- Aplique con rodillo texturizado, se recomienda realizar la aplicación en la misma dirección para obtener un terminado más uniforme.
- Realice esgrafiados o la decoración según la creatividad y destreza del aplicador (instalador).

### Aplicación con Llana

- Aplique la Textura con Llana metálica en capa delgada, haciéndolo de arriba hacia abajo con movimientos semicirculares, con la llana retire el exceso de material y deje la capa del espesor del grano para que este se note.
- Realice el esgrafiado con Flota de madera de arriba hacia abajo en sentido vertical hasta lograr la textura deseada; también se puede aplicar en forma redondeada o en contraste de trazados horizontales y verticales esto dependerá

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® PINTURA TEXTURIZADA IMPERMEABLE	Pág.: 4 de 3	

del acabado que se quiera obtener. La aplicación se debe hacer iniciando en las partes superiores del muro y terminando en las inferiores.

#### Recomendaciones Generales

- No aplique el producto sobre superficies con humedades, esto ocasiona manchas o cambios de tono en el color original.
- La Textura puede disolverse con agua hasta darle la manejabilidad deseada.
- En época de invierno a intemperie, para su aplicación, es conveniente proteger la aplicación durante 3 días.
- En todo este proceso se debe estar limpiando los elementos de trabajo constantemente con una espuma o esponja húmeda.
- Se recomienda usar SELLADOR IMPERMEABLE antes de la aplicación de la textura en el color de elección, con el fin de unificar los colores, permitiendo que al secado no se revelen fondos traslucidos o sombras, y permitiendo una mayor adherencia sobre la superficie.

### 8. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, solicitar atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

### 9. PRESENTACIÓN

Tanque por 5 galones

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® PINTURA TEXTURIZADA IMPERMEABLE	Pág.: 5 de 3	

## 10. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:

MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

[www.morenopinturas.com](http://www.morenopinturas.com)

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.