


| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2022 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: IME-FT-015 | |
| | PINTAMAX FAST DRY | Pág.: 1 de 4 | |

1. DESCRIPCIÓN

ESMALTE FAST DRY es una Pintura Brillante diseñada a base de Resina Alquídica de Alta Tecnología resistente a la intemperie. Esmalte de Secado rápido, con alto cubrimiento, proporciona acabados de alta calidad, lavable y durabilidad. Producto no contiene plomo, ni mercurio ni ningún componente tóxico.

2. USOS Y PROPIEDADES

ESMALTE FAST DRY debido a su alta resistencia es recomendado para uso en interior y exterior en:

- Superficies y estructuras metálicas
- Superficies de Concreto
- En muebles de Madera, estructuras y superficies de madera
- Acabado brillante duradero sobre diferentes materiales.
- Superficies metálicas previamente tratadas con Anticorrosivo.
- Metales galvanizados previamente tratados con Anticorrosivo.

3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

Preparación de Superficie

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, corrosión y otros contaminantes.
- En estructuras o superficies metálicas oxidadas, debe limpiarse con cepillo de alambre, lija, acondicionador de metales o removedor de pintura entre otros.
- En superficies metálicas se recomienda la aplicación de Anticorrosivo como tratamiento previo.
- En Metal galvanizado o Aluminio se requiere tratamiento usando Anticorrosivo para garantizar la adherencia.

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2022 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: IME-FT-015 | |
| | PINTAMAX FAST DRY | Pág.: 2 de 4 | |



- En superficies previamente pintadas: la pintura debe estar en buenas condiciones, lije la superficie para garantizar una mayor adherencia y en caso de pintura en mal estado retire la pintura con removedor.
- En Madera de primer uso: limpie las impurezas, lije la madera para garantizar la adherencia y un excelente acabado. Aplique sellador, deje curar y lije de nuevo para retirar excesos.
- En aplicaciones sobre concreto: debe asegurarse que haya transcurrido 30 días, tiempo requerido para el curado; realizar tratamiento previo con una capa de sellador Antialcalino.

Preparación del producto y aplicación.

Agite homogéneamente antes de usar PINTAMAX FAST DRY, para garantizar la homogeneidad del color y la consistencia del producto. PINTAMAX FAST DRY se encuentra listo para aplicar sin necesidad de adicionar solvente.

En caso de requerir diluirlo, se recomienda agregar como máximo 1/8 de galón de Thinner ó Aguarrás por cada galón de PINTAMAX FAST DRY.

PINTAMAX FAST DRY puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola, se debe garantizar que las capas sean delgadas para evitar la formación de burbujas, arrugamiento y retraso en el curado. Para lograr el mejor resultado aplique dos manos, el tiempo de secado entre manos es de dos horas.

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2022 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: IME-FT-015 | |
| | PINTAMAX FAST DRY | Pág.: 3 de 4 | |

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PROPIEDADES | ESPECIFICACION |
|--------------------------|--|
| Peso por Galón | 3.80 – 4.00 kg/gal |
| % Sólidos por peso | 54 - 57% |
| % Sólidos por volumen | 37 - 40 % |
| Viscosidad | 75 - 80KU |
| Brillo a 60% | Mínimo 85 UB |
| Contenido de VOC | 490 – 530 g/L |
| Método de Aplicación | Brocha, rodillo, pistola |
| Color | Estándar - STD |
| Tiempo de secado a 25 °C | Tacto 30 minutos |
| | Repinte 2 h |
| Limpieza del Equipo | Thinner o Aguarras |
| Tiempo de conservación | 12 meses en su empaque original sellado y condiciones adecuadas de almacenamiento. |
| Rendimiento teórico | 55 – 59 m2 a 1 milésimas de espesor en película seca. |

***El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el espesor de la película.*



***El rendimiento puede afectarse por las irregularidades de la superficie, el método de aplicación y el espesor de la película.*

5. BENEFICIOS

- Secado Rápido
- Alto cubrimiento y estabilidad de color
- Fácil aplicación
- Gran adherencia
- Reducción térmica al interior.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2022 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: IME-FT-015 | |
| | PINTAMAX FAST DRY | Pág.: 4 de 4 | |

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Presentación | Tanque 5 Galón. Galón 1/4 Galón |
|---------------------|---------------------------------------|

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:
MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®
www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.