

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/01/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SELLADOR ANTIALCALINO	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCION:

Sellador Antialcalino blanco compuesto por resinas que ofrecen resistencia a la alcalinidad o eflorescencia.

2. USOS Y PROPIEDADES

Para uso en áreas de concreto Interior y Exterior (sean vaciados, chorreadas o alisadas con cal o sobre repellos). Resistente a la alcalinidad que transfiere este tipo de sustratos.

Elimina el hongo (moho, o lama) que se produce por cambios en la temperatura en espacios cerrados por falta de ventilación y superficies con alta porosidad.



Se puede revestir con pinturas látex, alquídicos, epoxicas o de caucho clorado tipo vinílicas base solvente las cuales deben aplicarse con pistola.

3. VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Desarrollado para resistir en las superficies expuestas a alta alcalinidad.
- Rápido secado (1 hora al tacto)
- Amplía la vida útil de las pinturas formuladas en exteriores.
- Con excelente resultado en áreas con pulidos de cal.
- Se adhiere a superficies lisas y brillantes.
- Libre de plomo y mercurio.
- Mejora el desempeño en rendimiento y cubrimiento de las capas de acabados finales de pintura.
- Combate el moho que se genera en los espacios cerrados por falta de ventilación.

4. COLORES

Disponible en blanco.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/01/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SELLADOR ANTIALCALINO	Pág.: 2 de 4	

5. PRESENTACIÓN

Tanque por 5 galones



6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION
Peso por Tanque	29 – 30 kg/5g
Viscosidad 25° C	95 – 100 KU
Sólidos por peso	76 – 78 %
Sólidos por volumen	51 – 54 %
Brillo a 60	0 – 5 %
Contenido de VOC	350 – 400 g/L
Tiempo de secado	1 horas al tacto a temperatura ambiente. Permanecer sin lluvia a 4 horas de secado. Secado total a los 20 días, aplicado en condiciones ambientales favorables para el secado.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN	12 meses en su empaque original sellado y condiciones adecuadas de almacenamiento.
RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO:	30 a 40 m2/galón a 2 manos.
DILUCION / AFINAMIENTO	Ninguno. Listo Para usar.

7. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

Preparación de Superficie

- La superficie debe estar pareja, libre de polvo, grasas, pinturas en mal estado, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos y contaminantes que afectan la adherencia y permanencia del producto.
- En caso de que la superficie se encuentre en mal estado tales como pinturas deterioradas, polvo, grasa, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos, es recomendable lavar a presión con Hidro-lavadora de 1500 a 2500 PSI.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/01/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SELLADOR ANTIALCALINO	Pág.: 3 de 4	

Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle homogéneamente el producto antes de utilizar. El producto puede ser aplicado con brocha o rodillo. Aplique suficientemente a dos manos es lo idóneo para el resultado esperado.

Si la aplicación va a ser con pistola debe reducirse a 4:1 con diluyente base solvente. Aplicación a 2 manos.

La temperatura mínima de aplicación debe estar por encima de 10° C.

Considere cubrir las áreas ante una amenaza de lluvia, debe tener un tiempo de secado de por lo menos 4 horas.



Recomendaciones Generales

- No aplique el producto sobre superficies con humedades, esto ocasiona manchas o cambios de tono en el color original.
- En época de invierno a intemperie, para su aplicación, es conveniente proteger la aplicación durante 3 días.
- En todo este proceso se debe estar limpiando los elementos de trabajo.
- El rendimiento del producto puede verse afectado por la porosidad y tipo de superficie, perdidas por el método de aplicación empleado y espesor de la película.

8. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/01/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SELLADOR ANTIALCALINO	Pág.: 4 de 4	

producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, solicitar atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

9. INFORMACION GENERAL

Distribuido por: MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.